

Spray de Marcaj SPARVAR 750 ml

Culori: RAL 1003, RAL 1023, RAL 2009, RAL 3020, RAL 5017, RAL 6024, RAL 7042, RAL 9016, RAL 9017, Incolor 7001

Calitate: Vopsea de inalta calitate pe baza de rasina acrilica, **gaz de** propan-butan, nu contine plumb si cadmiu, nu contine substante aromatice, foarte rezistent la abraziune, uscare extrem de rapida (cca.10 min), nu rezista la benzina.

Grad stralucire: luciu inalt cca. 90% la unghi de 60°

Uscare:	– nu se prinde praf:	cca. 10 Min.
	– nu se prinde de mana:	30 pana la 40 min.
	– uscat intergral:	cca. 24 ore.

Aplicarea unui strat de vopsea : posibil cu aceeasi vopsea

Domeniu de aplicare:

Spray-ul de marcaj SPARVAR este o vopsea de inalta calitate pe baza de rasina acrilica pentru marcarea rapida aproape a tuturor suprafetelor. Spray-ul de marcaj SPARVAR se recomanda pentru marcajul suprafetelor la locuri de parcare. Sabloanele (care se pot achizitiona) se pun pe podea, suprafetele care nu trebuie marcate se acopera si se spray-eaza cu spray-ul de marcaj SPARVAR. Uscarea extrem de rapida de cca.10 min. si suprafata de acoperire imensa a spray-ului asigura o productivitate mare si un marcaj pe termen lung. Prin folosirea rasinilor acrilice de o inalta calitate se asigura o rezistenta foarte mare la abraziune. In zone cu probleme se poate da un strat suplimentar de vopsea incolora (nr. articol 30-7001) prin care se obtine o rezistenta de abraziune suplimentara. Pe baza valvei speciale se poate efectua si „signaturi de mana“ Spray-ul de marcaj SPARVAR se poate folosi in toate aparatele de marcaj uzuale. Incercati! Spray-ul de marcaj SPARVAR se poate aplica pe aproape toate suprafetele ca de ex.: lemn, carton, hartie, metal, asfalt, beton, zidarie si pe majoritatea materialelor plastice. Nu se aplica pe stiropol, mase plastice pe baza de vinil. Vopselele pe baza de rasina acrilica acopera o suprafata mare, se usuca foarte repede, nu se contracta si asigura o vopsire rapida si curata. Vopsele se pot aplica atat pentru interior cat si pentru exterior, sunt rezistente la atemperii si coroziune.

Inainte si in timpul intrebuintarii :

1. Curatarea suprafetelor.
2. Se agita puternic panacand bilele de amestecare se misca liber.
3. Suprafetele care nu se vopsesc trebuie acoperite. Se recomanda o vopsire de proba!

Dupa intrebuintare:

Foarte important: pentru curatarea duzei de spray-are se tine doza vertical cu duza in sus si se apasa pe duza atat timp pana iese numai gaz fara vopsea. Duze astupate se detaseaza de pe doza si se destupa cu un ac.

Impachetare: 1.000 ml Eurodoza continut 750 ml;

Suprafata vopsita: cca. 80–110 m lungime la o latime de 5 cm a liniei.